




(1/1)

試験結果報告書

ダイセルファインケム株式会社 殿

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号
大阪日本塗料検査協会
関西支部

No. 055032

報告日：平成17年10月 5日

判定	支部長
合	真鍋

品 名	セルロック J Lot, No. FG745	試料受付日	平成17年 8月 9日
		試料採取日	平成 年 月 日
		試 料 採 取 場 所	提 出
製 造 者 名	ダイセルファインケム株式会社	試料数量	18kg
項 目	成 績	規 格	
		J I S A 6 2 0 3 (2000) ディスパージョンによる	
ディスパージョン の試験			
外観	粗粒子、異物、凝固物を認めない。	粗粒子、異物、凝固物などがあってはならない。	
密度	1.05g/cm ³	—	
pH	5.3	—	
*粘度	855mPa・s	—	
不揮発分	37.6%	35.0%以上	
ポリマーセメントモルタル の試験			
曲げ強さ	8.2N/mm ²	8.0N/mm ² 以上	
圧縮強さ	34.0N/mm ²	24.0N/mm ² 以上	
接着強さ	1.9N/mm ²	1.0N/mm ² 以上	
吸水率	1.9%	10.0%以下	
透水量	2g	15g以下	
長さ変化	0.063%	0～0.150%	
以 上			

* JIS K 7117-1 (1999) に規定する A 形、型式 RVT の粘度計により、スピンドル番号 2、回転数 50 min⁻¹ で測定を行った。

・ 転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。